

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت صافی گستر ایرانیان

پیشگام در صنعت فیلتراسیون



کربن اکتیو صنعتی

SPECIFICATION	STANDARD	RESULT
MATERIAAL	COAL BASED	COAL BASED
-200MESH	80%	83.50%
IODINE NO. 1058.29mg/g		1050mg/g
MB	13ML	13.6ML
MOISTURE	5% MAX	4.85%
ASH	10% MAX	8.4%
BULK DENSITY	0.4.055g/ML	0.474g/ML
PH		9.6